

HOLZ BIO

TÕHUS SÜGAVIMBUV PUIDUKAITSEVAHEND MÄDANEMISE, HALLITUSE, PUIDUSINE JA PUIDUKAHJURITE EEST SISE- JA VÄLISTÖÖDEKS.

KASUTUSALA

Toodet kasutatakse uute või varem puidukonservandiga töödeldud puitelamute, majapidamisehitiste, kasvuhoonete, keldrite, raamide, roovitiste, terrasside, kaide ja muude konstruktsioonide ning saetud, hõõveldatud või palkelementide puhul, mis on vahetus kontaktis inimeste ja loomadega ning kannatavad aktiivse biolagunemise all. Holz Bio kasutatakse iseseisvalt või kruntvärvina lakkide ja värvide alla. Holz Bio't samuti võib kasutada desinfitseerimisvahendina puitmaterjalile.

NB! Holz Bio'd ei kasutata pindadel, mis on juba kaetud laki, värvi või mõne muu kilettekitava hüdrofoobse ainega.

EELISED

- Tegemist on uue põlvkonna tootega, mis on sügavimbuv ja tagab pikaajalise puidukaitse.
- Holz Bio seondub keemiliselt puiduga ja vähendab selle poorsust.
- Holz Bio saab kasutada nii ruumide sees kui väljas.
- Toode kaitseb efektiivselt mädanemise, puidusine, hallituse, seente (nt. *Gloeophyllum trabeum* ja *Coriolus versicolor*), puidukahjurite ja muude bioloogiliste lagundajate eest ning peatab ka juba alanud bioloogilise riknemise.
- Holz Bio'd kasutatakse ka profülaktikaks majavammi vastu (nt. *Coniophora puteana*) ning seenega nakatunud puidu saneerimiseks ja desinfitseerimiseks.
- Toode säilitab puidu tekstuuri ega takista õhutsirkulatsiooni.
- Toode ei mõjuta puidu liimimise ega hilisema värvimise võimalusi.
- Holz Bio on tule- ja plahvatuskindel ning ei sisalda lenduvaid aineid.

KASUTUSVIIS

Holz Bio kantakse mustusest, tolmust, puukoorest jm puhastatud pinnale. Töödeldava puidu niiskus ei tohi ületada 20% puidu massist. Õhutemperatuur ei tohi olla alla +5°C maksimaalse õhuniiskusega 75%. Iga värskest pinnale kantud kiht tuleb kuivatada õhutemperatuuril vahemikus +12°C...+40°C. Sellistel tingimustel kuivamisega on 1–3 ööpäeva, kuid võib olla rohkem sõltuvalt õhutemperatuurist ja -niiskusest, puidutüübist ja viimistlusviisist. Toode on puiduga lõplikult seondunud 7 ööpäeva möödudes. Immutatud ja kuivatatud pinda võib värvida või katta teiste dekoratiivvahenditega.

NB! Vältida vahendi sattumist tsiingitud pinnale, mille tõttu värv võib muutuda. Mitte töödelda jäätunud puitu! Mitte segada teiste vahenditega! Enne kasutamist hoolikalt segada! (Toote põhja tekkiv sade ei mõjuta toote kvaliteeti).

KULU

Pintsli ja/või rulli abil toodet kantakse puitmaterjali pinnale 2–3 kihti 40–60 minutiliste intervallidega või puitmaterjal töödeldakse 40–60 minutit vannis/vaakumis, normeeritud summaarse kuluga 200–300 g/m² (1 liiter/ 3–5 m²) kohta sõltuvalt pinna imamisvõimest.

SÄILITAMINE

Holz Bio'd tuleb säilitada ja transportida hermeetiliselt suletud originaalpakendis ja toidukaupadest eraldi. Toote säilitustemperatuur ei tohi olla alla -5°C. Säilimisaeg on 24 kuud.

KOOSTIS: raud(III)divesinikfosfaat, vesi ja lisaained ja 0,2% biotsiidi, reg.nr. 0426/08.

OHUTUSNÕUDED

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Silma või nahale sattumise korral loputada veega. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Kasutada hästiventileeritavas kohas. Kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega.